

URSA PUREONE

Pure 40RP



Declarações Ambientais
de Produto (DAP) disponíveis



DoP 33PU040KP16111

Painel de lã mineral URSA PUREONE conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, revestido numa das suas faces por um papel Kraft. Fornecida em rolo.

Aplicación recomendada

- Tetos falsos inclinados.
- Tetos.



09/083/596



Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Dis.	Ud./ Pacote	m²/ Pacote	Pacote /palette	m²/ palette	Rt m²·K/W
2131826	100	1,20	8,50	C	1	10,20	24	244,80	2,50
2131364	200	1,20	4,50	C	1	5,40	24	129,60	5,00

Características técnicas

Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	0,040 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerância de espessura	EN 823	T1
Resistência à difusão de vapor (Z)	EN 12806	Z1
Absorção de água de curto prazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Densidade nominal aproximada		12 Kg/m³
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg·K

Código de designação
MW-EN 13162-T1-Z1