


URSA TERRA

FIT 34



Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis



DoP 34TER34NK22051

Painel semi-rígido de lã mineral Ursa Terra conforme a norma UNE EN 13162, no hidrófila, sem revestimento.

Aplicação recomendada

- Divisórias de placa de gesso laminado.
- Forras de placa de gesso laminado.
- Tetos falsos de placa de gesso lisa ou perfurada.
- Isolamento intermediário em paredes de fábrica de folha dupla.

Características técnicas

Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	0,034 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Resistência específica a passagem do ar (r')	EN 29053	AFr5 ≥ 5 kPa·s/m ²
Absorção acústica (α)		AWi
Tolerância de espessura	EN 823	T3
Estabilidade dimensional ($\Delta\epsilon$) (70°C 90% de umidade)	EN 1604	< 1%
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12086	MU1
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	≤ 1 kg/m ²
Absorção de água a longo prazo	EN 12087	≤ 3 kg/m ²
Densidade nominal aprox.		21 Kg/m ³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código de designação

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-WS-WLP-DS(70,90)-AWi



Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Dis.	Ud./ Pacote	m ² / Pacote	Pacote /paleta	m ² / paleta	α_w	Rt m ² ·K/W
2143401	48	0,40	11,50	S	3	13,80	18	248,40	0,80	1,40
2143400	48	0,60	11,50	S	2	13,80	18	248,40	0,80	1,40
2143402	65	0,40	8,70	S	3	10,44	18	187,92	1,00	1,90
2143399	65	0,60	8,70	S	2	10,44	18	187,92	1,00	1,90

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Dis.	Ud./ Pacote	m ² / Pacote	Pacote /paleta	m ² / paleta	α_w	Rt m ² ·K/W
2143403	48	0,60	1,35	S	14	11,34	20	226,80	0,80	1,40
2143404	65	0,60	1,35	S	10	8,10	20	162,00	1,00	1,90