

DÉCLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

Nº DoP: LBM-FV-006A

30/06/2022

VERSIÓN 06

1. Code d'identification unique du produit type:

Feuille en bitume modifié à base d'élastomère armée voile de verre.

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

GLASDAN 30 AP ELAST TYPE (SBS/FG)

GLASDAN 30 AP ELAST

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Feuille bitumineuse renforcée pour l'étanchéité de toitures.

Feuille renforcée qui s'emploie comme couche de diffusion de vapeur.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA-ESPAÑA

Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié/ Tâche exécutée/ Par le système (1+,1, 2+,3)/Numéro de certificat et la date de délivrance:

AENOR: 0099

Évaluation du contrôle de production en usine

Système 2 +

Certificat de Contrôle de Production en Usine, n° et date: 0099/CPR/A85/0124 - 30/06/2022

UK Certificate of Conformity of the Factory Production Control, n° and date: UK 0836-CPR-23/F6682 – 02/03/2023

UK Certificate of Conformity of the Factory Production Control, n° and date: UK 0836-CPR-23/F6685 – 02/03/2023

Réaction au feu

Système 3

AFITI LICOF

Comportement face à un feu externe

Système 3

AFITI LICOF

8. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Performance contre le feu externe	Broof(t1)	
Réaction au feu	E	
Etanchéité à 2 kPa (Type A)	Passe	
Etanchéité à 60 kPa (Type T)	Passe	
Résistance à la traction:		
Force maximale de traction L*, (N/50 mm)	550 ± 100	
Force maximale de traction T*, (N/50 mm)	250 ± 100	
Allongement à la force maximale L*, (%)	>2	
Allongement à la force maximale T*, (%)	>2	
Résistance à la pénétration des racines	Ne passe pas	
Résistance au poinçonnement statique, méthode A, (kg)	NPD	
Résistance à l'impact, méthode A ou B (mm)	NPD	
Résistance à la déchirure au clou, (N)	NPD	
Résistance des joints		EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004/A1:2006 + EN 13970:2004/A1:2006
Résistance au pelage des joints, (N/50mm)	NPD	
Résistance au cisaillement des joints (N/50mm)	NPD	
Durabilité thermique		
Fluage à haute température, (°C)	100 ± 10	
Souplesse à basse température, (°C)	-5 ± 5	
Durabilité UV, à la chaleur et à l'eau		
Fluage à haute température, (°C)	NPD	
Souplesse à basse température, (°C)	NPD	
Souplesse à basse température, (°C)	≤ -15	
Durabilité thermique		
Factor de resistencia a la humedad, (μ)	NPD	
Durabilité des agents chimiques		
Factor de resistencia a la humedad, (μ)	NPD	
Factor de resistencia a la humedad, (μ)	100000	
Substances dangereuses	NPD	

L* signifie sens longitudinal, T* signifie sens transversal

NOTE 1: Ce produit ne contient pas d'amiante ou de goudron.

NOTE 2: Performance contre le feu externe c'est un essai de système et pas de produit.

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

10.

Nom et fonction	Date et lieu de délivrance	Signature
Mónica de Velasco Chef de Produit d'Étanchéité Bitumineuse	Fontanar 04/12/25	