

DECLARACION DE PRESTACIONES (DoP)

Nº DoP: DP-002

20/03/2023

VERSION 01

1. Código de Identificación única del producto-tipo:

DANOCRET PROTECT 300 FLEX

2. Tipo, Lote, Nº de Serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción, como se establece en el artículo 11(4) del RPC:

Membrana cementosa PCC flexible impermeable

3. Uso ó usos previstos del producto de construcción , con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como establece el fabricante:

Impermeabilización general y protección superficial del hormigón y mortero

4. Nombre, razón social ó marca comercial y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11(5) del RPC:

DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA (ESPAÑA)

Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2) del RPC:

No relevante

6. Sistema ó sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V del RPC:

Sistema 3

7. Para los productos cubiertos por una norma armonizada: Nombre y número del organismo notificado:

APPLUS 19/20953-2931

APPLUS 17/14364-942 UNE EN 1504-2:2006

APPLUS 17/14364-1433 UNE EN 1504-2:2012

8. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación Técnica Armonizada
Reacción al fuego	NDP	EN 1504-2:2005
Permeabilidad al CO2	Clase III	
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I	
Absorción capilar y permeabilidad al agua	$W \leq 0,1 \text{ Kg/m}_2 \cdot \text{h}^5$	
Adhesión por tracción directa	$\geq 0,8 \text{ Mpa}$	
Adherencia tras Compatibilidad Térmica	$\geq 0,8 \text{ Mpa}$	
Resistencia a la fisuración método estático 0°C	Clase A4	

Impermeabilidad al agua	sin penetración	EN 14891:2012 + A1:2013
Adherencia inicial	≥ 0,5 Mpa	
Adherencia tras inmersión al agua	≥ 0,5 Mpa	
Adherencia tras calor	≥ 0,5 Mpa	
Adherencia tras ciclos hielo/deshielo	≥ 0,5 Mpa	
Adherencia tras inmersión al agua con cal	≥ 0,5 Mpa	
Capacidad de elongación de la fisura	≥ 0,75 mm	
Características adicionales	MC 01P	
Sustancias Peligrosas	Ver FDS	

NPD: No Performance Determined (Prestación No Determinada)

9. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8

La presente DoP se emite de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. Firmado por y en nombre del fabricante por:

10.	Nombre y Cargo	Lugar y Fecha de emisión	Firma
	José Luis Zurita Urbano, responsable técnico de morteros técnicos	Fontanar-Guadalajara (España) 20/03/2023	