



COBERTURA PLANA TRANSITÁVEL DE USO PRIVADO

Impermeabilização: Membrana de base de poliuretano alifático transparente aplicada a frio

Suporte: Pavimento em áreas comuns

TPC6_PT



ESTANQUIDADE À ÁGUA DANOPUR® LT TRANSPARENTE

VANTAGENS

- Sistema de impermeabilização contínua sem sobreposições.
- Boa aderência e adaptável a qualquer geometria do suporte.
- Acabamento com muito boa resistência às intempéries e aos raios UV.
- Boa resistência química a soluções ácidas e alcalinas a 5%, detergentes e água do mar.
- Aplicação manual a frio, com rolo ou pincel.
- Elevada elasticidade. Alongamento >320%.
- Alto conteúdo de sólidos >90%.

APLICAÇÃO

- Impermeabilização de varandas e terraços.
- Impermeabilização transparente de superfícies cerâmicas.
- Impermeabilização transparente de superfícies de vidro e blocos de vidro.
- Impermeabilização transparente e proteção de pedras naturais.
- Impermeabilização transparente de policarbonato, poliacrilato, etc.
- Impermeabilização transparente e proteção de madeira.

LEGENDA

Cobertura:

- ① Suporte de Impermeabilização
- ② Membrana impermeabilizante DANOPUR® LT Transparente

Perimetral:

- ③ Membrana impermeabilizante DANOPUR® LT Transparente

COBERTURA PLANA TRANSITÁVEL DE USO PRIVADO

Impermeabilização: Membrana de base de poliuretano alifático transparente aplicada a frio

Suporte: Pavimento em áreas comuns

PRESCRIÇÕES TÉCNICAS

Função	Produto	Descrição	Propriedade	Valor
Impermeabilização	DANOPUR® LT Transparente	Membrana de poliuretano monocomponente com boa resistência ao desgaste e elevada elasticidade.	Alongamento à rotura (ASTM D412)	> 320 %

DESCRIPTIVO DA SOLUÇÃO

Impermeabilização de cobertura plana transitável resistente às intempéries com sistema DANOPUR® LT transparente constituído por:

Membrana de poliuretano alifático transparente monocomponente de aplicação a frio em pavimentos em áreas comuns; incluindo limpeza e preparação prévia do suporte usando meios mecânicos para lixar ou fresar a superfície, reparar irregularidades e selar fissuras; aplicação da membrana impermeabilizante DANOPUR® LT TRANSPARENTE à base de poliuretano alifático transparente monocomponente, aplicação

manual a frio, com alta conteúdo de sólidos >90%; totalmente aderido ao suporte, com rendimento de 1,0 kg/m², com alongamento na ruptura de acordo com ASTM D412 >320%, resistência à tração de acordo com DIN EN ISO 527 >25 N/mm².

Inclui parte proporcional de: encontros com paramentos elevando a impermeabilização 20 cm na vertical no acabamento da cobertura formado por: cordão de selagem ELASTYDAN® PU 40 GRIS; Membrana impermeabilizante DANOPUR® LT TRANSPARENTE.