¿CÓMO ELEGIR
EL ADHESIVO CEMENTOSO MÁS ADECUADO?

1 ¿QUÉ VOY A PEGAR? - Elección de la cerámica

2 ¿DÓNDE LO VOY A PEGAR? - Determinación del soporte

3 COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA - UNE EN 12004 y UNE 138002

GAMA ARGOCOLA ÉLITE

UNE EN 12004 y UNE 138002			Aplicación interior					
Absorción	Formato cerámica cm		Sobre pared			Sobre suelo		
	Soporte		< 30	< 90	> 90	< 30	< 90	> 90
> 3%	Cerámica gran formato Cartón yeso Paneles base cemento Mortero Hormigón Azulejo / Gres Madera tipo TECH P5		Argocola Élite 200 C1TE	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 200 C1TE	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1
		Calefacción radiante	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
< 3%	Cerámica gran formato Cartón yeso Paneles base cemento Mortero Hormigón Azulejo / Gres Madera tipo TECH P5		Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 200 C1TE Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
		Calefacción radiante						

UNE EN 12004 y UNE 138002		Aplicación exterior					
Absorción	Formato cerámica cm	Sobre pared			Sobre suelo		
	Soporte	< 30	< 90	> 90	< 30	< 90	> 90
> 3%	Paneles base cemento Mortero Hormigón Azulejo / Gres	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
< 3%	Paneles base cemento Mortero Hormigón Azulejo / Gres	Argocola Élite 500 C2TES1		Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2

4 CODIFICACIÓN DE ADHESIVOS - UNE EN 12004

C

Sigla de definición del tipo de adhesivo para la colocación de baldosas cerámicas con capa fina:

C: Adhesivo cementoso
D: Adhesivo con dispersión
R: Adhesivo de resinas de reacción

1/2

Referencia a la adherencia

1: Adherencia Normal
2: Adherencia Mejorada

	C1	C2
Adherencia	Superior o igual a (N/mm^3)	
Inicial	0,5	1
Agua	0,5	1
Calor	0,5	1
Hielo/ deshielo	0,5	1
Tiempo abierto 20 min.	0,5	0,5

F

Adhesivo cementoso de fraguado rápido (adherencia mínima 0,5 N/mm^2 antes de 24h)

T

Deslizamiento reducido (máximo 0,5 mm)

E

Tiempo abierto ampliado (mínimo 30 min.)

S1

Deformable (deformabilidad igual o mayor a 2,5 mm e inferior a 5 mm)

S2

Muy deformable (deformabilidad igual o superior a 5 mm)