

SILOPLAST:

Material: 100% LLDPE (polietileno lineal de baja densidad Dowlex)

	Valor	Métodos de ensayo
Espesor medio del film (mm)	0,025+-5%	UNE-EN- ISO 4593
Resist. a la tracción en rotura longitudinal.(MPa)	≥28	UNE-EN-ISO 527-1/3
Resist. a la tracción en rotura transversal (Mpa)	≥25	
Elongación en el punto de rotura longitudinal (%)	≥400	UNE-EN-ISO 527-1/3
Elongación en el punto de rotura transversal (%)	≥600	
Resistencia al rasgado longitudinal (grs.)	≥150	UNE-EN- ISO 6383-2
Resistencia al rasgado transversal (grs.)	≥500	
Resistencia al impacto(grs.)	≥180	UNE-EN ISO 7765-1. METODO A
Exposición máxima a los ultravioletas (uv)	12 meses entre 120 -130 Kly /año	