



REVAT® FILM SLX

REVESTIMENTO ACRÍLICO PARA FACHADAS.

DESCRIÇÃO

REVAT® FILM SLX modificado com resinas de silicone e polissiloxanos, aditivos, agentes fungicidas, que lhe conferem um alto poder de hidrofugação, fotocatalítico e descontaminante, proporcionando um acabamento de proteção e decoração do edifício com elevada durabilidade.



DADOS TÉCNICOS

Avaliação Técnica Europeia	ETE 09/0005
Densidade aparente	1,35 ± 0,15 g/cm³
pH	8,3 ± 0,5
Extracto seco	50 ± 5%
Comportamento ao fogo	Não inflamável
Seco para repintura	8 a 12 h
Temperatura de aplicação	+5°C a +35°C
Seco ao tato	1 a 3 horas
Teor em Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	≤ 1000 µg/m³

APLICAÇÕES

Revestimento de acabamento liso para o sistema **PROPAM® AISTERM**, e de todos os tipos de fachadas e interiores sobre rebocos de argamassa de cimento, gesso, betão e pinturas em bom estado.

Especialmente indicado para fachadas em zonas com climas úmidos e chuvosos. Adequado para condições meteorológicas extremas, como altas montanhas ou áreas costeiras e ambiente marinho.

PROPRIEDADES

- Fotocatalítico e descontaminante.
- Grande capacidade de cobertura e elasticidade.
- Impermeável à água da chuva.
- Respirável.
- Excelente aderência ao substrato.
- Excelente resistência à intempérie.
- Efeito de perola que impede a acumulação de sujeira na superfície.
- Durabilidade aumentada pelo efeito de siloxanos.
- Evita o desenvolvimento de bactérias e fungos.

SUBSTRATO

O substrato deve estar perfeitamente endurecido, resistente e limpo de poeira e óleo. Eliminar as partes degradadas ou em mau estado. Quando se aplique sobre revestimentos antigos, deve-se averiguar o bom estado e a perfeita aderência do substrato.

MODO DE EMPREGO

1. Agitar mecanicamente o conteúdo do bidão.
2. Para uma primeira demão, diluir entre 10 e 15% com água, consoante a porosidade do substrato.
3. Para demãos posteriores, pode-se diluir até 10%, aplicando-se com broxa, rolo ou pistola airless.
4. Utilizar fita adesiva de pintor para realizar as juntas de trabalho.

RECOMENDAÇÕES

- Aplicar entre +5 °C e +35 °C de temperatura.
- Proteger as arestas contra a penetração da água da chuva.
- Não aplicar, havendo risco de chuvas ou gelo.
- Limpar imediatamente as ferramentas com água.
- Em caso de salpicos para os olhos, lavar com água abundante e, se necessário, procurar ajuda médica.

RENDIMENTO

O consumo aproximado de **REVAT® FILM SLX** é de 3-5 m²/kg por demão e consoante o tipo de substrato.

APRESENTAÇÃO

Apresenta-se numa embalagem de plástico de 20 kg.

Cores: Consultar o mostruário de cores.

ARMAZENAMENTO

Na embalagem original, bem fechada e armazenada em local resguardado e protegido do calor, da humidade e do frio (gelo): 2 anos.

SEGURANÇA E HIGIENE: Toda a informação relativa às condições de utilização, emprego, armazenagem, transporte e eliminação de resíduos de produtos químicos está disponível na Ficha de Dados de Segurança do produto. A eliminação do produto e da respetiva embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do consumidor final do produto.

AVISO LEGAL: Os dados constantes deste documento baseiam-se na nossa experiência e conhecimento técnicos, obtidos através de ensaios laboratoriais e de bibliografia. Outras aplicações do produto, que não sejam as indicadas nesta ficha saem do âmbito da nossa responsabilidade. Os dados de dosagem e consumo são meramente orientativos e baseiam-se na nossa experiência. Ditos dados, sendo suscetíveis de alterações devido às condições atmosféricas e colocando em obra. Para obter as dosagens e consumos corretos, deverá realizar-se um teste ou ensaio "in situ" à responsabilidade do cliente. Para qualquer questão ou esclarecimento adicional ou aplicativo diferente do especificado agradecemos que consulte o nosso departamento técnico. A ficha técnica válida será sempre a última versão que estará localizada em www.propamsa.es. Novembro de 2021.