



PROPAM® PRONTO

MORTERO DE FRAGUADO RÁPIDO, PARA REPARACIONES Y ANCLAJES.

DESCRIPCIÓN

El mortero **PROPAM® PRONTO** está formulado a base de cemento, áridos silíceos seleccionados y aditivos que le confieren muy buena trabajabilidad, así como un tiempo de fraguado rápido.



DATOS TÉCNICOS

Reacción al fuego	Euroclase A1
Producto en pasta	
Agua de amasado	$16 \pm 1\%$
Temperatura de aplicación	$+5^{\circ}\text{C}$ a $+35^{\circ}\text{C}$
Tiempo de vida de la mezcla	20 minutos
Producto endurecido	
Resistencia a flexotracción a 28 días	$\geq 4 \text{ N/mm}^2$
Resistencia a compresión a 6 horas	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$
Resistencia a compresión a 28 días	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$
Contenido en iones cloruro	$\leq 0,05 \%$
Adhesión	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$

APLICACIONES

El mortero **PROPAM® PRONTO** está indicado para obras de albañilería en general en las que se requiera una buena resistencia a corto plazo, tales como: aristados, pequeños anclajes, reglajes, colocación de marcos, revocados en tiempo frío, montaje de tabiquería rápida, etc. Se obtienen fraguados rápidos con altas resistencias.

PROPIEDADES

Facilidad de aplicación.

Elevada trabajabilidad.

Evita mezclas.

Rápido endurecimiento.

SOPORTE

El soporte deberá ser resistente y estar perfectamente fraguado y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.

En caso de que estuviera expuesto al sol o de que fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente.

No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.

MODO DE EMPLEO

Amasar manual o mecánicamente con aproximadamente un 16% de agua (4 litros aprox. por cada saco de 25 kg), hasta obtener una masa homogénea exenta de grumos.

El tiempo máximo de utilización de la mezcla es de unos 20 minutos, ya que a continuación se empieza a desarrollar el fraguado.

El curado es indispensable cuando se aplica el material en condiciones de fuerte sol, sequedad, etc. Se puede realizar el curado con plásticos, regado, arpilleras húmedas etc.

RECOMENDACIONES

- Humedecer la superficie antes de la aplicación.
- No aplicar el producto en espesores superiores a 2 cm.
- Para reparación de estructuras degradadas utilizar **PROPAM® REPAR TECHNO**.
- Para anclajes y cimentación de máquinas o estructuras portantes utilizar **PROPAM® GROUT**.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado de **PROPAM® PRONTO** es de 22 kg/m² por cada cm de espesor en el caso de un revoco.

PRESENTACIÓN

En sacos de 25 Kg.

Color: gris.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE: Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

NOTA LEGAL: Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Abril 2020.