

SILIKAL® Additive M

Promotor de adhesión

PROPIEDADES CAMPO DE APLICACIÓN

- Mejora la adhesión
- Como aditivo para SILIKAL® RU 380 para mejorar la adhesión sobre sustratos no absorbentes como azulejos
- Como aditivo para SILIKAL® R 54 para mejorar la adhesión sobre sustratos ligeramente húmedos

DOSIFICACIÓN DE ENDURECEDOR PARA SILIKAL® RU 380 EN COMBINACIÓN CON SILIKAL® ADDITIVE M

Temperatura	SILIKAL® BPO % en peso *	Vida útil aprox. min.	Tiempo de endurecimiento aprox. min.
0 °C	4.0	34	55
+10 °C	3.0	20	50
+20 °C	2.5	13	40
+30 °C	2.0	11	35

* La cantidad de SILIKAL® BPO siempre se calcula con referencia a la cantidad de resina.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

- La cantidad máxima a añadir es del 0,3 % en peso, calculado con referencia a la cantidad de resina (la cantidad máxima a añadir a 1 kg de SILIKAL® RU 380 es de 3 gramos, es decir, 0,003 kg).
- La cantidad de SILIKAL® BPO indicada en la página de SILIKAL® RU 380 para la temperatura correspondiente (tabla “Dosificación de endurecedor”) se ha incrementado en un 1 % en cada caso para su uso con SILIKAL® Additive M.
- Las resinas Silikal con SILIKAL® Additive M mezclado no son estables durante el almacenamiento y deben utilizarse de inmediato.

RECETA ORIENTATIVA

N.º	Componente	Receta orientativa (% en peso)	Comentario	Lote para cubo de 10 litros
1	SILIKAL® RU 380	100 %		10 kg
2	SILIKAL® Additive M	0,3 % con ref. al n.º 1		30 g
	Total:	100,3 %	Consumo medio: 400 g/m²	10,03 kg
3	SILIKAL® BPO	2 – 4 % con ref. al n.º 1		Ver tabla “Dosificación de endurecedor”

CARACTERÍSTICAS DE SUMINISTRO

Propiedad	Valor aprox.
Viscosidad, +20 °C	60 mPa · s
Densidad, +20 °C	1,21 g/cm³
Temperatura de aplicación	0 °C a +30 °C

Otros documentos aplicables

SILIKAL® BPO — Hoja de datos BPO

SILIKAL® RU 380 — Hoja de datos RU 380

SILIKAL® R 54 — Hoja de datos R 54

Notas generales — Documentación técnica MMA

Fichas de datos de seguridad — Todos los productos Silikal utilizados

La información contenida en esta hoja de datos sustituye toda la información anterior sobre el producto y su aplicación. Las instrucciones de aplicación, así como los datos técnicos del producto, son solo orientativos. El comprador es responsable de la aplicación y de las reclamaciones de terceros.

Edición MMA 7.01A – agosto de 2022

Silikal GmbH

Ostring 23 · 63533 Mainhausen · Alemania

Tel.: +49 (0) 61 82 / 92 35-0

mail@silikal.de · www.silikal.de