

Fecha de Alta

24-12-2020

Versión

3 - 30/12/2022



FAMILIA

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LÍNEA

MONTOMIX

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Revestimiento rugoso para protección y decoración de fachadas y muros al exterior. La textura permite disimular defectos. De buena durabilidad y resistencia a luz solar (UV) y agua de lluvia.

Ideal para la aplicación profesional: alta cubrición, rendimiento, bajo brillo y rapidez de ejecución.

USOS

Exterior/Interior

Fachadas

Hormigón

Morteros de cemento

Ladrillo poroso

PROPIEDADES

Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1)

Espesor de película seca: E5 (< 400 micras, según norma 1062-1)

Garantía previa emisión certificado por Pinturas Montó SAU: hasta 7 años blanco y hasta 5 años colores carta COF y Eterna (según color, consultar en las cartas); consumo total para garantía: 0,3 l/m²

Permeabilidad al agua líquida: W3 (máxima impermeabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOKRIL TEXTURADO BLANCO
Acabado	Texturado
Peso específico	1,57 ± 0,05 kg/l
Viscosidad	150 +/- 10 PO
Sólidos en volumen	49 ± 1
Sólidos en peso	69 ± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 1,42 g/l
Rendimiento aprox. por mano	6-9 m ² /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 1 h
Repintado	(20°C HR: 60%): 4-6 h
Colores	Bases: BLanco, IN y TR Blanco 103 y colores de las cartas COF y FACHADAS ETERNA. SISTEMAS TINTOMÉTRICOS.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Según DTU 59.1

Soportes Nuevos

Hormigón y morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado mínimo 30 días
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo
3. Neutralizar las superficies alcalinas
4. En superficies pulidas, lijar para abrir poro
5. Limpiar el soporte de productos extraños
6. Fijar los soportes deleznales con fijador adecuado (Fijamont o Emulsion Fijadora)
7. Masillar los defectos del soporte (Plasmont Exteriores o equivalente de la gama Montó)

Ladrillos porosos

Fecha de Alta

24-12-2020

Versión

3 - 30/12/2022

1. Eliminar cualquier grieta, agujero o irregularidades con Plamont Exterior o equivalente, de la gama Montó
2. Limpiar la superficie antes de pintar
3. Es recomendable aplicar una imprimación antes de pintar, por la porosidad del ladrillo y así evitar un alto consumo de pintura

Restauración y mantenimiento

1. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados
2. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas
3. Tratar con Montolimp los soportes con moho
4. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia
5. Masillar con plaste de Exteriores los defectos del soporte (ver en familia 6 PREPARACIÓN DE FONDOS, las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección)

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35°C o con riesgo de lluvia inminente.
- No aplicar a pleno sol ni en días excesivamente húmedos.
- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con dos o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación Dilución orientativa

Brocha	10-20%
Rodillo	10-20%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Soporte enmohecido			
MAX	Limpiar + Montolimp + Montokril Texturado diluido	Montokril Texturado	Montokril Texturado
STD	Limpiar + Montolimp + Montokril Texturado diluido		Montokril Texturado
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX	Eliminar + Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril Texturado	Montokril Texturado
STD	Eliminar + Montokril Texturado diluido		Montokril Texturado
Soportes deleznales			
MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril Texturado	Montokril Texturado
STD	Montokril Texturado diluido		Montokril Texturado
Morteros de cemento			
MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril Texturado	Montokril Texturado
STD	Montokril Texturado diluido		Montokril Texturado Liso
Antiguas pinturas en buen estado			
MAX	Montokril Texturado diluido	Montokril Texturado	Montokril Texturado
STD	Montokril Texturado diluido		Montokril Texturado

Fecha de Alta

24-12-2020

Versión

3 - 30/12/2022

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L, 12 L